

De technische fiche mondmasker KLJ

Onze mondmaskers bevatten geen schadelijke stoffen. Ze zijn getest voor schadelijke stoffen volgens Oeko-tex standaard 100. Meer informatie over het label vind je hier: <https://www.labelinfo.be/label/oeko-tex-100>



Samenstelling	65% polyester 35% katoen		
Weefsel	3/1		
Grammage		ISO3801:1997(E)	190 g/m2
Breedte		ASTMD3774-1996	150 cm
Sterkte/breekkracht	Wrap	ISO13934-1:1999	1530
	Draad		780
Vezelsterkte	Wrap	ISO13937-1:2000(E)	42.4
	Draad		31.2
Krimp (na 1 wasbeurt)	Wrap	ISO5077:2007	-1.7%
	Draad		-0.9%
Kleurvastheid (wrijving)	Droog	ISO 105-X 12:2001	4
	Nat		4
Kleurvastheid (wassen)	Kleurwijziging	ISO 105C06:C2S	4
	Katoen		4-5
	Polyester		4-5
Inhoud formaldehyde		SO14184-1:1998(E)	GEEN
Gehalte aan aromatische aminen		ISO 14362-1	GEEN



Je mag de mondmaskers stomen, strijken, wassen op 60°, drogen, maar niet bleken dan gelden de technische details niet meer.